



TEKNİK BİLGİ FORMU

SAC 0300 Fluxsız Lehim Teli

Kurşunsuz



Ürün Açıklaması

Kurtel SAC0300(Sn99,7/Ag0,3) Fluxsız Lehim Teli kurşunsuz uygulamalarda kullanılabilinen, alaşım içeriğinde %0,3 Ag bulunan Kalay ve Gümüş elementlerinin oluşturduğu ikili alaşımdır.

Yüksek kalitedeki A++ kalaylardan üretilen kurşunsuz alaşımlar, DIN 29453 standartlar gerekliliklerini karşılayabilmektedir.

RoHS II (2011/65/EU) direktiflerine uygun olarak üretilmiştir.

Mekanik ve fiziksel özellikleri açısından bir çok avantaja sahiptir.

Avantajları;

- Sn99,3/Cu0,7 alaşımına göre daha düşük yüzey gerilimi
- Termal yorgunluk direnci
- Hızlı ısıtma
- Mekanik özellikleri sebebiyle oldukça güvenilir
- RoHS II

Fiziksel Özellikleri

Özellik	Sn99,7/Ag0,3 SAC 0300
Lehim alaşımı:	Sn %99,7 (±0,15) Ag %0,3 (±0,15)
Erime Sıcaklığı:	225 °C Solidus 232 °C Liquidus
Özgül Ağırlık:	7,34 g/cm ³

Ambalajlama & Makaralar

Kurtel Sn99,7/Ag0,3 lehim teli 20 Kg'lık makaralarda bulunmaktadır.

Makara Ölçüleri:

Ölçüler	20 Kg Makara
Yükseklik	10 cm
Dış Çap	30 cm
İç Çap	5 cm



TEKNİK BİLGİ FORMU
SAC 0300 Fluxsız Lehim Teli

Kurşunsuz



Depolama & Raf Ömrü

Kuru ve oda sıcaklığında depolayınız. Lehimlerin belirli bir raf ömrü bulunmamaktadır.

Sağlık & Güvenlik

Kullanmadan önce Malzeme Güvenlik Bilgi Formu'nu okuyunuz.