



TEKNİK BİLGİ FORMU

Sn40Pb60 RA26 Flux Lehim Teli

Ürün Açıklaması

RA 26 Flux aktive edilmiş reçine içermektedir. RA26'nın karakteristik özelliği çabuk ısıtma ve mükemmel akıcılığıdır. RA26'nın bıraktığı atık korozif ve iletken değildir.

RA26 flux genel elektronik uygulamalarında hızlı lehimleme amacıyla tercih edilir.

RA26 flux J-STD004B ve EN61190-1-3 standartlarına göre **ROM1** sınıfında yer almaktadır.

RA26'nın avantajları:

- Hızlı ısıtma
- Mükemmel akıcılık
- Korozif değil
- İletken değil

Teknik Özellikler

Özellikler(J-STD-006B)	RA 26 Flux
Acid Value IPC-TM-650, 2.3.13	190 mg KOH / g $\pm$ %5
Corrosion Test IPC-TM-650, 2.6.15	Passed
Copper Mirror Test IPC-TM-650, 2.3.32	M
Surface insulation resistance IPC-TM-650, 2.6.3.3	$>1 \times 10^8$ Ohm
Bromide and chloride Test IPC-TM-650, 2.3.35	%1,00 $\pm$ 0,2
Silver Chromate Test IPC-TM-650, 2.3.33	Not Passed
Solid Content, flux IPC-TM-650, 2.3.34	Not detected
Fluoride after spot Test IPC-TM-650, 2.3.35.1	Passed



TEKNİK BİLGİ FORMU

Sn40Pb60 RA26 Flux Lehim Teli

Lehim Alaşımı:	Sn %40 ($\pm 0,15$) Pb %60 ($\pm 0,15$)
Erime Sıcaklığı:	183°C Solidus 234 °C Liquidus
Yoğunluk:	9,29 g/cm ³
Flux Yüzdesi:	%1,5 - %2,7 - % 3
Üretilen çaplar:	0,4 mm'den itibaren

Ambalajlama & Makara

Kurtel Sn40Pb60 lehim teli 10kg/8kg kolilerin içerisinde 500gr/200gr makaralarda bulunmaktadır.

Makara Ölçüleri :

<u>Ölçüler</u>	<u>500gr Makara</u>	<u>200 gr Makara</u>
Yükseklik	55 mm	28 mm
Dış Çap	55 mm	55 mm
İç Çap	16 mm	16 mm

Depolama & Raf Ömrü

Kurtel lehim telleri kuru ortamda oda sıcaklığında istiflenmelidir. Lehim tellerinin herhangi bir raf ömrü bulunmamaktadır.

Sağlık & Güvenlik

Kullanmadan önce Malzeme Güvenlik Bilgi Formu'nu okuyunuz. El ile direkt temastan kaçınınız.