



TEKNİK BİLGİ FORMU

ARAX Lehim Teli

Ürün Açıklaması

Arax fluxlu lehim telleri alüminyum olmayan metallerin lehimlenebilmesi için kullanılır.

Arax fluxlu lehimler kesinlikle elektronik uygulamalarda kullanılmamalıdır.

Avantajları;

- Paslanmaz çelik, galvaniz ve pirinç için uygundur
- Bijüteri sektörüne uygundur
- RoHS II direktifine uygun olarak üretilebilir

Fiziksel Özellikler

Alaşım	Erime Sıcaklığı	Yoğunluk
Sn60Pb40	Solidus: 183°C	8,5 g/cm ³
	Likidus: 190°C	
Sn45Pb55	Solidus: 183°C	9,1 g/cm ³
	Likidus : 227°C	
Sn30Pb70	Solidus: 183°C	9,7 g/cm ³
	Likidus : 260°C	
Sn96,5Ag3,5 (Sn96/Ag4)	Solidus : 221°C	7,38 g/cm ³
	Likidus : 226°C	
Sn97Cu3	Solidus: 227°C	7,32 g/cm ³
	Likidus : 300°C	
Sn99,3Cu0,7	Ötektik : 227 °C	7,31 g/cm ³

Ambalajlama & Makaralar

Kurtel Arax lehimleri 10 kg'lık kolilerde 500gr'lık makaralar olarak hazırlanır.

(500 gr) Makara Ölçüleri :

Ölçüler	500gr Makara
Yükseklik	57 mm
Dış Çap	63 mm
İç Çap	20 mm



TEKNİK BİLGİ FORMU

ARAX Lehim Teli

Depolama & Raf Ömrü

Kuru ortamda ve oda sıcaklığında depolanmalıdır. Lehimlerin raf ömrü bulunmamaktadır.

Sağlık & Güvenlik

Kullanmadan önce Malzeme Güvenlik Bilgi Formu'nu okuyunuz. El ile direkt temastan kaçınınız.